

{gallery}kartuzy{/gallery}

Автомат формирования заготовок жестких сгораемых картузов (ЖСК) предназначен для формирования заготовок ЖСК с относительной влажностью 50-60 % методом насасывания из водного раствора пироксилин-целлюлоза-тротил (ПЦТ) с концентрацией 0,8-4 % и максимальными габаритами изделия 350 мм по высоте и 200 мм по диаметру.

Технические данные

Производительность, штук/час

40-60

Габариты получаемых заготовок, мм

- диаметр

200

- высота

350

Расход воздуха в пневмосети, м3/мин

- в силовой

0,1

- в технологической

3,0

Давление воздуха, МПа (кгс/см2)

- в мерниках

0,2 (2)

- в силовой пневмосети

0,4 (4)

Расход воды для промывки, м³/мин

0,15

Остаточная влажность заготовок, %

50-60

Степень вакуумирования, кгс/см²

0,1

Время достижения степени вакуумирования, с

20

Рабочее давление масла в гидросистеме, МПа (кгс/см²)

2,0-3,0 (20-30)

Габаритные размеры, мм

- Длина

2230

- Ширина

1450

- Высота

4500

